

Technický list výrobku

Snímatelná podložka

UZIN RR 186 Stabiflex

Flexibilní, volně pokládaná podložka, s velmi malým obsahem emisí, jako mezivrstva k lepení rozměrově stálých textilních a PVC / CV podlahovin

Použití:

S velmi malým obsahem emisí, flexibilní, na podklad volně pokládaná podložka z polyesterového roouna jako mezivrstva pro lepení nových, rozměrově stálých textilních a PVC / CV podlahovin v interiéru. Odděluje podlahoviny stavebně a fyzikálně od podkladu.

Vhodná mimo jiné:

- ▶ na všechny rovné, savé a nesavé podklady
- ▶ na staré a nové užitné podlahoviny jako PVC / CV podlahoviny, linoleum, parkety, kamenné a keramické podlahy, natřené podlahy apod.
- ▶ pokud musí být vrchní podlahoviny pevně přilepeny, avšak povrch stávajících podlah musí zůstat nepoškozen a později opět uveden do původního stavu
- ▶ k lepení nových, rozměrově stálých textilních podlahovin se syntetickým zdvojeným rubem bez omezení velikosti plochy, pro lepení nových PVC a CV podlahovin až do max. velikosti plochy 40 m², disperzními lepidly vhodnými pro lepení na snímatelné podložce
- ▶ pro střední namáhání v obytných i podnikatelských objektech a při výstavbě veletrhů
- ▶ pro teplovodní podlahová topení, metodu mokrého čištění a rovněž s vhodnými podlahovinami také pro namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529

Přednosti výrobku / vlastnosti:

Flexibilní, stabilizující podložka v pásích. Velmi dobře plošně leží a slouží svým povrchem jako podklad pro lepení nové podlahoviny. Se stabilizující vlastní tuhostí pro dobré roznašení tlaku a vysokou rozměrovou stálostí i při relativně vysokých bodových zatíženích. Parotěsná a odolná vodě, proto je vhodná pro všechny obvyklé postupy čištění.

Materiálová báze: oboustranně latexované polyesterové roouno.

- | | |
|---|---|
| ▶ Nepatrná stavební výška | ▶ Tlumí nárazy |
| ▶ Snadno se řeže a pokládá | ▶ Snadno snímatelná |
| ▶ Velmi dobře plošně ležící | ▶ Velmi příznivá pro renovaci |
| ▶ S rovným, vhodným povrchem pro lepení | ▶ EMICODE EC 1 / velmi malý obsah emisí |
| ▶ Odolná vodě a čištění | |

Technická data:

Forma dodávky:	pásy v rolích
Šířka pásu:	2 m
Délka pásu:	20 m
Hmotnost role:	cca 37 kg
Plošná hmotnost:	0,9 kg/m ²
Tloušťka materiálu:	cca 1 mm
Barva:	světle modrá
WDW * podle DIN 52 612:	cca 0,01 m ² K/W

* WDW = tepelný odpor bez podlahoviny. Jiné technické údaje na požádání.

Příprava podkladu:

Podklad musí být rovný, pevný, bez trhlin a suchý. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a doporučení a při nedostatecích oznámit pochyby. Staré podlahoviny musí celoplošně pevně ležet a musí být zbaveny ošetrovacích a oddělovacích vrstev. Spáry u keramických obkladů nesmí přesáhnout 1 mm. Podklad důkladně vysát, potom penetrovat a stěrkovat. Podle podkladu a účelu použití vybrat vhodné penetrace a stěrkové hmoty z přehledu výrobků UZIN.

Příklady pro penetraci (P) / Stěrkovou hmotu (S):

Cementové potěry: (P) UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 150 ÖkoLine, UZIN NC 160 ÖkoLine nebo UZIN NC 170

Kalcium sulfátové potěry: (P) UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 110 nebo UZIN NC 170

Potěry z litého asfaltu: (P) UZIN PE 260 (pokud není povrch pískován) / (S) UZIN NC 170 zušlechťená UZIN PE 520

Dřevěné podklady: (P) UZIN PE 630 / (S) UZIN NC 175 (nejmenší tloušťka vrstvy 3 mm)

Podklady s přídržnými zbytky lepidla: (P) UZIN PE 260, případně UZIN PE 460 (posypaná křemičitým pískem) / (S) UZIN NC 150 ÖkoLine, UZIN NC 170, UZIN NC 172 nebo UZIN NC 182

Penetraci a stěrkovou vrstvu nechat vždy dobře vyschnout. Dbát na technické listy použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05/ STN 74 45 05!

Zpracování:

Pokládání podložky:

1 Pásky podložky položit paralelně se zamýšleným směrem nové podlahoviny, ale s přesazenými stykovými spárami a přirezat. Konce pásů pokud je to nutné, přirezat. Podélné hrany mohou zpravidla zůstat neoříznuty, mezi pásy ponechat mezeru cca 1 mm a styky podložit papírovým proužkem z role. Ode všech dotčených stavebních dílů dodržet mezeru několik milimetrů. K řezání použít nejlépe hákovou čepel.

Lepení pásů nové podlahoviny:

2 Kladení nové podlahoviny na podložku provádět podle obvyklých odborných pravidel pro „Práce s podlahovinami“. Švy pásů podlahoviny mají být uspořádány souběžně se styky pásů podložky, ale nejméně o 50 cm centimetrů přesazeny.

3 Podložka je nesavá. Pro lepení relativně nepropustných podlahovin (např. textilní podlahoviny s latexovaným nebo pěnovým rubem a PVC / CV podlahoviny) jsou proto doporučeny lepidla UZIN, která jsou vhodná pro nesavé podklady. Jsou to např. 2-K disperzní lepidlo UZIN KE 603 nebo univerzální přílnavé lepidlo UZIN KE 2000 S. Pro dobře propustné podlahoviny jsou vhodná skoro všechna lepidla UZIN pro textilní podlahoviny, např. UZIN UZ 57 ÖkoLine.

Údaje o lepidlech:

Druh podlahoviny	Zubování	Doba odvětrání	Spotřeba
Textilní podlahoviny s UZIN UZ 57 ÖkoLine	B 1	cca 15 minut	cca 400 g/m ²
Vpichované podlahoviny s UZIN KE 603	B 2	žádná	cca 500 g/m ²
Parotěsné podlahoviny s UZIN KE 2000 S	A 1	10 – 20 minut	cca 250 g/m ²

Důležitá upozornění:

- ▶ Role skladovat ve stoje, zabránit otlakům.
- ▶ Nejlépe zpracovatelná při 18 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C, relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu kladení, tuhnutí a schnutí použitých lepidel.
- ▶ Použitelná pod rozměrově stabilní textilní podlahoviny bez omezení velikosti plochy, pod PVC a CV podlahoviny do maximální velikosti plochy 40 m².
- ▶ Nevhodná pro dlažby všeho druhu, pro kladení pod kaučukové a polyolefinové podlahoviny, linoleum a podlahoviny z přírodních vláken (např. kokos, sisal), pod textilní podlahoviny s opakovaným vzorem a s vysokým vlastním pnutím, pod podlahoviny náchylné ke smršťování (jistě vpichované podlahoviny atd.) a rovněž pod nepoddajné podlahoviny.
- ▶ Na podlahových topeniích nemají podlahoviny podle DIN 66 095 překročit celkový tepelný odpor WDW 0,17 m² K/W. Tepelný odpor zdvojené vrstvy podložka / podlahovina se udává jako suma jejich jednotlivých tepelných odporů s připočtením ca. 0,04 m² K/W pro obě vrstvy lepidla .
- ▶ Při nastávající obnově podlahoviny je možno podlahovinu se snímatelnou podložkou sejmut a zlikvidovat. Na původní staré podlaze může být opakovaně provedeno nové kladení na snímatelné podložce.
- ▶ Celoplošně nalepená izolační podložka může být ve spojení s podlahovým výměnným systémem UZIN MultiBase[®] při pozdější renovaci ochráněna a zachována pro následné kladení. K tomu si vyžádejte technickou poradu k aplikaci.

Ochrana práce a životního prostředí:

Podložka samotná nevyžaduje žádná zvláštní opatření na ochranu práce. Dbejte na upozornění k ochraně práce a životního prostředí v technických listech použitých lepidel.

EMICODE EC 1 – „Velmi malý obsah emisí“ – zkoušeno a zařazeno do stupně odpovídajícího GEV směrnícím. Nevykazuje podle dnešního stavu znalostí relevantní (podstatné) emise formaldehydu, škodlivých látek nebo jiných těkavých organických látek (VOC).

Likvidace:

Zbytky prořezů a rovněž spojení podlahoviny a snímatelné podložky jsou stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.