



arturo[®]

UNIQUE FLOORING

Technický list výrobku
EP 6850

Popis výrobku:

Arturo penetrace EP 6850 Haftgrundierung pro lišty / fabiony, je 2 komponentní tixotropní přílnavá penetrace bez rozpouštědel, na bázi epoxidových pryskyřic.

Použití:

Vhodná jako přídržná vrstva na kamenné, cementové a sádrové podklady.

Arturo EP 6850 Haftgrundierung pro lišty / fabiony je vhodná zvláště jako:

- přídržná vrstva při zpracování metodou mokré do mokré Arturo maltových směsí, speciálně u svislých ploch

Optický dojem:

Lesklý / transparentní

Vlastnosti výrobku:

- Bez rozpouštědel
- Tixotropní
- Dobrá přílnavost pro další nátěr
- Nanášení štětcem nebo válečkem

Údaje o výrobku:

Barevné odstíny:	Mléčná.
Balení:	0,75 kg sada: A = 0,55 kg B = 0,20 kg
Tloušťka vrstvy:	Cca 100 – 250 µm
Skladovatelnost:	Při uložení v nemrazovém prostoru v originálním balení 12 měsíců.
Odolnost výrobku proti mrazu:	Ano (při zabránění velkým teplotním rozdílům v krátké době).

Technická data:

Hmotnost smíchaného výrobku:	Cca 1,02 kg/dm ³
Poměr míšení:	70,0 hmotnostních dílů komponentu A 30,0 hmotnostních dílů komponentu B
Obsah pevných částic:	100 %
Spotřeba:	Cca 200 – 350 g/m ² , v závislosti na podkladu
Doba zpracovatelnosti:	Cca 10 minut* metodou mokrá do mokré!

* Při 20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Podklad

Podklad musí být dostatečně nosný, jemně drsný, pevný, bez mastnoty a olejů a rovněž bez nepřídržných částic, přilnavost snižujících vrstev a nečistot. Pevnost v tlaku nejméně 25 MPa (N/mm²). Pevnost v odtrhu průměrná $\square$ 1,5 MPa (N/mm²), nejnižší jednotlivá hodnota $\square$ 1,0 MPa (N/mm²).

Podklad musí být před zpracováním dostatečně suchý:

Cementové potěry	$\leq$ 4 CM %
Kalciumsulfátové potěry	$\leq$ 0,5 CM %
Magnezitové potěry	2 – 4 CM %
Beton třídy jakosti $\square$ B 35	$\leq$ 3 CM %
Beton třídy jakosti < B 35	$\leq$ 4 CM %

Příprava podkladu:

Nedostatečně nosné vrstvy a rovněž znečištění před přepracováním mechanicky odstranit (např. broušením). Následně průmyslovým vysavačem vytvořit 100 % bezprašný podklad.

Podmínky při zpracování:

Nejnižší teplota podkladu: + 10 °C a + 3 °C nad rosným bodem.

Teplota v místnosti:	Minimální + 15 °C
	Maximální + 30 °C
	Optimální + 20 °C

(Všeobecně platí: Vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti, nízké teploty prodlužují vytvrzení).

Maximální relativní vlhkost vzduchu: 80 %.

Důležité:

Oba komponenty se musí nechat před zpracováním nejméně 24 hodin aklimatizovat na prostorovou teplotu.

Pokyny pro zpracování Arturo EP 6850:

Oba komponenty intenzivně smíchat. Rozmíchaný výrobek nanášet štětcem nebo válečkem rovnoměrně v uzavřené vrstvě na podklad.

Maltovou směs zpracovat současně s Arturo EP 6850 Haftgrundierung pro lišty / fabiony.
Dbát aby Arturo EP 6850 nezačala tuhnout.

Bezpečnostní upozornění:

Je nutno dbát na bezpečnostní pokyny ke zpracování uvedené na etiketě.

Čištění nářadí:

Nářadí, nástroje atd. očistit ihned po použití. Kompletně vytvrzený materiál je možno odstranit jen mechanicky.

Databáze:

Všechny data uvedené v tomto technickém listu vztahující se k technickým údajům, hmotě atd. se zakládají na laboratorních testech. V praxi se mohou tyto údaje z důvodu nepředvídatelných skutečností odchýlit.

Právní upozornění:

Údaje uvedené v tomto technickém listu k použití a zpracování tohoto výrobku se zakládají na našich zkušenostech za normálních podmínek a věcně odpovídajícímu skladování a správné aplikaci.

Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být z právního poměru záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. Nebude opodstatněná ani z obsahu tohoto technického listu ani z ústního poradenství, leda že by bylo z naší strany záměrně nebo hrubě nedbale jednáno.

Pro tento případ musí zpracovatel prokázat, že nám písemně, včas a komplexně postoupil k posouzení všechny potřebné informace pro věcné a perspektivní posouzení.

Zpracovatel má výrobky prověřit na vhodnost pro zamýšlenou aplikaci.

Změny v technických listech jsou vyhrazeny.

Dbát na právo ochrany třetích (osoby, firmy, instituce).

Platí v současné době platný, aktuální technický list, který je možno si u nás vyžádat nebo stáhnout na internetové adrese www.arturoflooring.de.

Kromě toho platí naše současné prodejní a dodací podmínky.

Bezpečnost a ochrana práce:

GISCODE RE 1 – Bez rozpouštědel. Není zápalná.

Komponent A: Obsahuje epoxidovou pryskyřici / Xi: „Dráždivá“.

Komponent B: Obsahuje aminové tvrdidlo / C: „Žíravá“.

Oba komponenty: Dráždění případně poleptání očí, dýchacích orgánů a pokožky možné.

Citlivost kontaktem s pokožkou možná. Při kontaktu s pokožkou ihned umýt velkým množstvím vody a mýdla. Při kontaktu s očima ihned vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Při zpracování nosit vhodné ochranné rukavice a brýle. V tekutém stavu nebezpečný životnímu prostředí, proto zabránit úniku do kanalizace, vod nebo země.

Je třeba dbát mimo jiné na: Předpisy GefStoffV a TRGS 610 / Bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby, List bezpečnostních údajů, Informace o skupině výrobků a Návod vzorového provozu stavby BG Bau pro GISCODE RE 1, Instrukce BG Bau „Epoxidové pryskyřice ve stavebním hospodářství“.

Po vytvrzení pachově neutrální jakož i ekologicky a fyziologicky nezávadná.

Likvidace:

Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Kovové obaly zbavené zbytků, vyškrábané případně bez kapek jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nádoby s nevytvrzeným zbytkem obsahu a shromážděné nevytvrzené zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad. Zbytky výrobku shromáždit, oba komponenty smíchat, nechat vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.

Unipro pracuje se systémem kvality podle NEN EN ISO 9001 / 14001. Podnik byl certifikován T/V Nederland QA. Všechny dodávky se uskutečňují podle pro tento systém platných specifikací výrobků a procesních specifikací. Protože Unipro bv nezná okolnosti zpracování výrobku a nemůže ovlivnit zpracování svých výrobků, je jakákoliv odpovědnost za škody v důsledku zpracování výrobků Unipro vyloučena. Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy výrobku svou platnost. ©Unipro bv 2011. Všechny práva vyhrazena. Není dovoleno, toto vydání bez písemného svolení Unipro bv jakýmkoliv způsobem kopírovat a/nebo rozmnožovat.

ARTURO | A Brand of Uzin Utz AG

Dovozce do ČR: UZIN s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9

Tel: +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419

E-mail: prodej@uzin.cz | Internet www.arturoflooring.cz

EP 6850/01-01-11/Přepracování: 0/ CZ 06.12/JiBa