

Vysoce výkonné lepidlo pro celoplošné lepení

# Pluralex®

## Rychlé lepení nových elastických a textilních podlahových krytin

### Oblasti použití:

Dvojstranný lepicí systém založený na nosné tkanině, pro pokládku rozměrově stabilních textilních a elastických podlahových krytin. Bez omezení plochy je vhodný pro všechny velikosti objektů.

#### ► Vhodné pro:

##### a) textilní krytiny

- všivané textilní krytiny se všemi běžnými druhy rubové strany (s výjimkou PVC rubu)
- textilní čtverce se všemi běžnými druhy rubové strany
- Kugelgarn® a Kugelvlies®
- FINETT 7 (100% PP vpichovaná krytina)

##### b) elastické podlahové krytiny:\*

- PVC-, CV- krytiny
- homogenní kaučuk do 3,5 mm
- PUR-krytiny do 2,5 mm (např. PURline®)
- vinyl-polyesterové podlahové krytiny příp. tkaný vinyl

\* viz důležitá upozornění

#### ► Vhodné na:

##### a) nové podklady (v případě potřeby penetrovat):

- cementové stěrkoovací hmoty
- kalciumsulfátové stěrkoovací hmoty
- parozábrany z epoxidových pryskyřic
- 2K PUR stěrkoovací hmoty (např. UZIN KR 410)
- dřevotřískové desky P3/P5/P7, překližkové desky a MDF desky
- hliník a kov

##### b) stávající podlahy:

- hladké PVC- a CV- krytiny homogenní / heterogenní
- korkové krytiny s povrchem z PVC
- linoleum
- PUR- a epoxidové lité podlahy (hladké, uzavřené, min. 3 měsíce staré)
- kaučuk
- polyolefinové krytiny (PO-krytiny)
- umělý kámen, teraso, keramická dlažba (hladké bez výškových přesahů)

Pluralex® je odolný čistění a postřikovým extraktům. Pluralex® je vhodný pro podlahové vytápění a dovoluje použití na vysoké zatížení, jako jsou kolečkové židle nebo vysoko-zdvížené vozíky. Pro vnitřní prostředí.

pro < nové elastické a textilní podlahové krytiny

NA > nové podklady a stávající podlahy

**Upozornění:** pro další kombinace z jiných druhů krytiny a podkladů si vyžádat technické prováděcí poradenství.

**Složení:** akrylát- kopolymery, zesíťovací a odpěňovací složky, speciální tkanina, papír

### Výhody výrobku / vlastnosti:

- rychlé a jednoduché zpracování
- podlahová krytina je okamžitě pochůzná a zatížitelná
- krytina je okamžitě svařovatelná a spárovatelná
- krytina je rychle a lehce odstranitelná
- bez rozpouštědel, odpovídá TRGS 610

### Technická data:

Balení:	karton
Obsah balení:	75 cm x 30 m
Skladovatelnost:	min. 2 roky
Barva:	transparentní
Teplota podkladu:	min. 15 °C
Doba odvětrání:	žádná
Doba pokládky:	bez omezení
Zatížitelnost:	okamžitě po nalepení
Svařování/spárování:	okamžitě po nalepení

## Zpracování:

Nově pokládané podklady musí být pevné, rovné, trvale suché, bez trhlin, čisté a bez látek, které ovlivňují přídržnost. Podklad musí odpovídat platným národním normám a doporučením a při pochybnostech je nutno toto oznámit. Podklad dobře vysát výkonným průmyslovým vysavačem a případně napenetrovat neředěnou disperzní penetrační vázající prach a tvořící film (např. UZIN PE 260).

Stávající podlahy musí být trvale suché, tvrdé, nosné, pevně připojené, rovné, bez mastnoty, prachu a silikonu a bez látek, které ovlivňují přídržnost. Podklad očistit a následně zvlhka vytřít.

Zkušební lepení: Plurates<sup>®</sup> položit na podklad a dobře vetřít. Jestliže se objeví bubliny nebo se Plurates<sup>®</sup> odděluje z podkladu, opakujte předešlé kroky a popřípadě si vyžádejte prováděcí technické poradenství.

## Doporučení:

Ke snadnějšímu zpracování, stejně jako k zesílení lepicí síly po okrajích se doporučuje před plošným lepením nalepit po okrajích podél stěn pásku 7300 (6 cm, role)

Plurates<sup>®</sup> rozvinout ve směru pokládky nové podlahové krytiny, dobře vetřít a následně hákovým nožem na sraz seříznout nebo přímo na sraz rozvinout. Nepoškodit podklad. Poslední pás Plurates<sup>®</sup> odsadit od stěny. Tímto vzniklé přeložení přičinovat na sraz. Podlahovou krytinu rozložit a nahrubo sesadit. Následně pásy podlahové krytiny ve směru pokládky na polovinu přeložit zpět. Potom stáhnout ochranný papír z Plurates<sup>®</sup> na plochu a rovně až k přeložené podlahové krytině. První polovinu podlahové krytiny postupně položit (zabránit vytvoření bublin) a v příčném směru vetřít a převálcovat. V druhé polovině místnosti postupujte stejným způsobem. Spáry a švy elastických podlahových krytin v pásech a ve čtvercích musí být tepelně nebo chemicky svařeny nebo vyspárovány. Pro svaření nebo vyspárování dbát doporučení výrobců podlahových krytin. Svaření nebo vyspárování může být provedeno ihned po položení.

## Odstranění:

- ▶ Podlahovou krytinu nejdříve nařezat na pásy. Krytinu stahovat z podkladu z rohu místnosti. Následně stáhnout podlahovou krytinu společně s Plurates<sup>®</sup> v tupém/plochému úhlu a hotovo! Plurates<sup>®</sup> může být zlikvidována společně s odstraňovanou podlahovou krytinou.

## Důležitá upozornění:

- ▶ Skladovat ve svislé poloze, v suchu a chladu a bez přímého slunečního záření. Načaté role zabalit do originálního kartonu.

- ▶ Vhodné jsou vsívané textilní podlahoviny, stejně jako PVC a gumové podlahové krytiny v pásech a ve čtvercích, které vykazují rozměrové změny  $\leq 0,40\%$ , zkušební dle zkušební normy EN 434 nebo EN ISO 23999. Lze lepit jen PVC čtverce bez opticky znatelného vlastního prnutí nebo boulení.
- ▶ Elastické podlahové krytiny musí být vždy svařeny nebo spáry vyspárovány. Pro svaření nebo vyspárování dbát doporučení výrobců podlahových krytin. Svařování nebo vyspárování může být provedeno okamžitě po nalepení.
- ▶ Elastické podlahové krytiny nesmí být nalepeny na textilní podklady nebo na izolační nebo kladečské podložky.

## Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, která se týkají ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Další informace obdržíte na [www.uzin.cz](http://www.uzin.cz), příp. na tel. čísle +420283083314.

Výrobek určený pro podnikatelské užití.

## Likvidace odpadu:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky pásy je možno likvidovat jako domácí odpad.

## Záruka:

**UZIN poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené v návodu.**

Plurates<sup>®</sup> odpovídá VOB díl C, bod 2.7 Lepidla: „Vytváří pevné a trvalé spojení a nepoškozuje ani podlahovou krytinu ani podklad a po zpracování nezatěžuje prostředím pachem“.

- Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahovin a na platné národní normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN).

Poskytnutí záruky je vyloučeno, jestliže:

- Plurates<sup>®</sup> je použit ve venkovním prostředí, v operačním sále nebo v dopravním prostředku
- na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak chemické nebo mechanické
- dojde k popraskání podkladu (nedostatečná pevnost podkladu)
- zpracování a užívání probíhá odlišně od návodu (Plurates<sup>®</sup> nepoužívat na schody a stěny)
- spáry a švy elastických podlahových krytin v pásech a čtvercích (s výjimkou designových krytin) nejsou tepelně/chemicky svařeny/vyspárovány
- se vyskytnou změny zbarvení na základě chemické reakce mezi podlahovou krytinou a podkladem
- na základě rozměrové změny podlahové krytiny se objeví trhliny nebo vyboulení
- podlahová krytina byla položena pod tahem nebo s prnutím
- na Plurates<sup>®</sup> působí vlhkost
- kladení bylo provedeno při teplotě menší než 15 °C (teplota podkladu)
- Plurates<sup>®</sup> byl použit v prostorech se zvýšeným tepelným namáháním (např. zimní zahrady).
- nebylo provedeno zkušební lepení