

Technický list výrobku

Univerzální lepidlo pro textilní podlahoviny

UZIN UZ 90 ÖkoLine®

**Disperzní lepidlo se silnou tvorbou vláken,
s velmi nízkým obsahem emisí, pro textilní podlahoviny všeho druhu**

UZIN Ökoline®: Systém zkoušených, sladěných materiálů pro kladečské práce, orientovaný na pachově neutrální chování a čistý vzduch v místnosti (viz „Ochrana práce a životního prostředí“).

Použití:

Disperzní lepidlo pro textilní podlahoviny v interiéru.

Vhodné mezi jiným:

- ▶ pro textilní podlahoviny s textilním zdvojeným rubem (TR) nebo plstěným rubem
- ▶ pro tkané textilní podlahoviny, vpichované podlahoviny a podlahoviny z přírodních vláken s latexovaným rubem
- ▶ pro textilní podlahoviny s latexovým pěnovým nebo latexovaným rubem
- ▶ pro PVC podlahoviny s textilním plstěným rubem
- ▶ na rovných, savých, případně vystěrkovaných podkladech

S vysokou počáteční lepidlou silou, silným tahem vláken a vysokou konečnou pevností, vhodné pro textilní podlahoviny všeho druhu, včetně zvláště tuhých podlahovin s vysokým vlastním pnutím.

Použitelné jako mokré, přilnavé nebo kontaktní lepidlo na vystěrkovaných, savých podkladech, rovněž s prodlouženou dobou odvětrání jako přilnavé a kontaktní lepidlo také na nesavých podkladech.

Vhodné pro obytné a podnikatelské prostory.

Vhodné na teplovodní podlahová topení, pro namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529 a rovněž pro mokré šamponování a čištění rozprašovacími extrakty.

Přednosti výrobku / vlastnosti:

Disperzní lepidlo na vodní bázi, připravené k použití. Sdružuje jako mokré lepidlo dobrou počáteční přilnavost, silnou tvorbu vláken a velmi dobrou konečnou pevnost s vysokými požadavky na ochranu práce, kvalitu vzduchu v místnosti a šetrnost k životnímu prostředí.

Složení: Modifikované kopolymery na bázi SBR, s pryskyřicemi zesilujícími lepidlou sílu.

- | | |
|--------------------------|--|
| ▶ Snadno roztíratelné | ▶ Univerzální pro všechny textilní podlahoviny |
| ▶ Velmi dobrá přilnavost | ▶ GISCODE D 1 / bez rozpouštědel |
| ▶ Velmi silný tah vláken | ▶ EMICODE EC 1 / velmi malý obsah emisí |
| ▶ Velmi nízká spotřeba | |

Technická data:

Druh balení:	plastová nádoba
Dodávané balení:	14 kg

Skladovatelnost:	nejméně 12 měsíců
Barva:	krémově bílá
Měrná hmotnost:	cca 1,18 kg/l
Teplota při zpracování:	nejméně 15 °C na podlaze
Spotřeba:	150 – 400 g/m ²
Doba odvětrání:	0 – 15 minut *
Doba kladení:	cca 25 minut *
Zatížitelné:	po 24 – 48 hodinách *
Konečná pevnost:	po 4 – 5 dnech *

* Při 20 °C a normálních podmínkách.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, rovný, bez trhlin, suchý, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a doporučení a při nedostatcích oznámit pochyby.

Podklad důkladně vysát, potom penetrovat a stěrkovat. Podle podkladu vybrat vhodnou penetraci a stěrkové hmoty z přehledu výrobků UZIN.

Příklady pro penetraci (P) / Stěrkovou hmotu (S):

Cementové potěry: (P) UZIN PE 60 ÖkoLine, UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 150 ÖkoLine, UZIN NC 160 ÖkoLine nebo UZIN NC 170

Kalcium sulfátové potěry: (P) UZIN PE 360 / (S) UZIN NC 110 nebo UZIN NC 160 ÖkoLine nebo UZIN NC 170

Potěry z litého asfaltu: (P) UZIN PE 260 (pokud není povrch pískován) / (S) UZIN NC 160 ÖkoLine nebo UZIN NC 170 zušlechťená UZIN PE 520

Dřevěné podklady: (P) UZIN PE 630 / (S) UZIN NC 175 (nejmenší tloušťka vrstvy 3 mm)

Staré podklady s přidrznými zbytky lepidel: (P) UZIN PE 260 případně UZIN PE 460 (posypaná křemičitým pískem) / (S) UZIN NC 150 ÖkoLine, UZIN NC 160 ÖkoLine, UZIN NC 170 nebo UZIN NC 182

Nesavé nebo na vlhkost citlivé podklady jako např. potěry z litého asfaltu, kalciumsulfátové potěry nebo staré podklady stěrkovat nejmeně v tloušťce vrstvy 2 mm.

Penetraci a stěrkovou hmotu nechat vždy dobře vyschnout. Dbát na technické listy použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

Zpracování:

- 1** Lepidlo nanést vhodnou zubovou lištou (viz „Údaje o spotřebě“) rovnoměrně na podklad a s ohledem na nanesené množství, klima v místnosti a savost podkladu nechat odvětrat. Nanést jen tolik lepidla na kolik lze v době kladení položit podlahovinu.
- 2** Podlahovinu položit, celoplošně vetřít a po 10 – 20 minutách ji ještě jednou silně vetřít nebo převálcovat. Dbát na dobré smočení rubu podlahoviny.
- 3** Znečištění lepidlem odstranit v čerstvém stavu vodou.

Údaje o spotřebě:

Rub podlahoviny	Zubování	Spotřeba
Hladký, lehce strukturovaný	A 2	150 – 200 g/m ²
Silně strukturovaný např. zdvojený rub (TR)	B 1	200 – 250 g/m ²
Hrubý např. vpichovaná podlahovina	B 2	300 – 400 g/m ²

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15° C, relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu kladení, tuhnutí a schnutí.
- Podlahářské práce provádět jen na suchých podkladech (CM měření), nesavé podklady, např. staré podklady, stěrkovat v dostačující tloušťce vrstvy (nejméně 2 mm) a před kladením nechat důkladně vyschnout.
- Doporučujeme dbát na následující normy a doporučení: DIN 18 365 „Podlahářské práce“ / Doporučení Průmyslového svazu výrobců lepidel „Posouzení a příprava podkladů – Lepení elastických a textilních podlahovin“ / Doporučení Centrálního svazu německých stavebních živností (ZDB) „Elastické podlahoviny, textilní podlahoviny a parkety na vyhřívaných podlahových konstrukcích“ / Technická informace 2/1990 Spolkového svazu Potěr a podlahovina (BEB) „Posouzení a příprava povrchu anhydritových tekutých potěrů“.

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE D 1 – Bez rozpouštědel podle TRGS 610. Při zpracování se zásadně doporučuje používání ochranného krému na pokožku a větrání pracovních prostor.

EMICODE EC 1 – „S velmi malým obsahem emisí“ – zkoušené a zařazené do stupně odpovídajícího směrnice GEV. Nevykazuje podle dnešního stavu znalostí relevantní emise formaldehydu, škodlivých látek nebo jiných těkavých organických látek (VOC). Po vytvrzení pachově neutrální jakož i ekologicky a fyziologicky nezávadné.

Základním předpokladem pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkové hmoty.

Likvidace:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Plastové nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou radu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.